

## حذف کرومات از محلول‌های آبی به وسیله زئولیت اصلاح شده با سورفاکtant کاتیونی

سید باقر مرتضوی<sup>۱</sup>، لیلا رسولی<sup>۲</sup>، حسین کاظمیان<sup>۳</sup>

نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده بهداشت [Sbmortazav@yahoo.co.uk](mailto:Sbmortazav@yahoo.co.uk)

دریافت: ۸۸/۰۹/۲۵ پذیرش: ۸۸/۱۲/۰۵

### چکیده

زمینه و هدف: کروم شش ظرفیتی یکی از آلاینده‌هایی است که در آب‌های سطحی و زیرزمینی مخاطرات جدی را به وجود می‌آورد و حذف آن از آب‌های آلوده و فاضلاب به وسیله روش‌های مختلف در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. زئولیت اصلاح شده با سورفاکtant کاتیونی می‌تواند کروم شش ظرفیتی را از آب‌های آلوده حذف نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف کروم (VI) از محیط آبی و پارامترهای موثر بر آن به وسیله زئولیت طبیعی اصلاح شده با سورفاکtant کاتیونی است.

روش بررسی: در این تحقیق کارایی حذف کروم (VI) و عوامل موثر در حذف شامل دز جاذب، pH محلول و زمان تماس به وسیله زئولیت طبیعی اصلاح شده با سورفاکtant کاتیونی همگرا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (SMZ) در سیستم بسته مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که SMZ می‌تواند در غلظت‌های  $Cr(VI)$  mg/L<sup>۰/۱-۰/۲۵ با دز بهینه  $pH=۶$ ،  $gr=۰/۳$  با زمان تماس ۱۲۰ دقیقه بیش از ۹۰٪ کرومات را حذف نماید.</sup>

نتیجه گیری: زئولیت طبیعی اصلاح شده توانایی بالایی در حذف کروم (VI) از آب‌های آلوده دارد. بالاترین درصد حذف (VI) در  $pH=۶$  و زمان تماس بهینه ۱۲۰ دقیقه بوده و داده‌های جذب در حال تعادل با مدل ایزوترم لانگمیر مطابقت دارد، هم‌چنین فاکتور جداسازی ( $R_L$ ) نیز بین ۰ و ۱ بود که نشان دهنده جذب مطلوب  $Cr(VI)$  بر روی SMZ می‌باشد.

واژگان کلیدی: کروم شش ظرفیتی، زئولیت اصلاح شده، سورفاکtant کاتیونی، محلول‌های آبی

۱- دکترای بهداشت حرفه‌ای، دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه تربیت مدرس

۳- دکترای شیمی تجزیه، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و فرایند دانشکده فنی، دانشگاه ملی مالزی (UKM)

## مقدمه

الکترودیالیز، اسمز معکوس و جذب به وسیله کربن فعال می باشد (۷ و ۸).

ژئولیت ها مواد آلومینوسیلیکات هیدراته دارای ساختار متخلخل با سطوح داخلی و خارجی بیشتر  $m^2/g$  و ظرفیت تبادل کاتیونی تا چندین میلی اکی والان در گرم می باشد (۹). کلینوپیتولایت فراوانترین ژئولیت طبیعی است که دارای فرمول ساختاری  $(K_xCa_yNa_zO_v)_n AlSi_4O_{10}$  می باشد. این ها یکی از مبادله کننده های غیر آلی سنتیک هستند که یون های قابل تبادل در آن قرار گرفته و واکنش های تبادل یونی اتفاق می افتد. هر یک مول آلومینیوم یک ظرفیت تبادل کاتیونی برای ساختار ژئولیت است، به دلیل این ویژگی ژئولیت ها نمی توانند کرومات و دیگر یون های منفی را مبادله نمایند (۱۰ و ۱۱).

سورفاکtant های کاتیونی تمایل بالایی برای مبادله آنیونی دارند، به دلیل این ویژگی سورفاکtant های کاتیونی برای اصلاح سطح خارجی ژئولیت طبیعی به کار می روند و معمولاً زنجیره بلند آلکیل با یک گروه کوآترنری آمونیوم در انتهای زنجیره خود، مانند هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید دارند (۱۲ و ۱۳). مطالعات اخیر نشان داده که اصلاح ژئولیت ها با سورفاکtant های کاتیونی مانند HDTM-Br: Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide یک تمایل قوی برای سلتات، کرومات و دیگر مواد آلی غیر قطبی دارد (۱۴-۱۶). انتخاب هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HDTM-Br) برای اصلاح ژئولیت طبیعی که با اصلاح ZMZ: Surfactant Modified Zeolite به دلیل این است که در آب محلول بوده، نسبتاً ارزان قیمت بوده و ظرفیت بالایی برای جذب آنیون ها دارد (۱۷). SMZ پایداری بیولوژیکی و شیمیایی خوبی در pH بالا و پایین و تحت شرایط هوایی و بی هوایی دارد (۱۸).

به تازگی استفاده از ژئولیت ها خصوصاً کلینوپیتولایت اصلاح شده با سورفاکtant های کاتیونی برای حذف آلاینده ها از آب به وسیله گروه Li و Bowman مطالعه شده است

فلزات سنگین در آب ها حتی در مقدار کم برای سلامتی انسان و حیوان خطرناک و سمی اند، با رشد سریع صنعت و جمعیت، محیط زیست در حال تخریب است. در میان فلزات سنگین کروم یکی از آلاینده های مهم موجود در آب و فاضلاب است که حذف آن از آب های آلوده یا فاضلاب اهمیت دارد (۱).

کروم یکی از فلزات اصلی است که از طریق فعالیت های صنعتی مانند چرم سازی، تولید فلزات، پرداخت فلزات، صنایع تولید رنگ، صنایع استیل و رواناب های کشاورزی وارد بسترهاي آبی می شود. کروم به دو شکل سه ظرفیتی و شش ظرفیتی در سیستم های آبی وجود دارد (۲). توزیع ترکیبات محتوى  $Cr^{+3}$  و  $Cr^{+6}$  به پتانسیل اکسیداسیون - احیا (pH(ORP)، حضور ترکیبات اکسید کننده و احیا کننده، سنتیک واکنش های اکسیداسیون - احیا، تشکیل کمپلکس های  $Cr^{+3}$  یا نمک های محلول  $Cr^{+3}$  و کل غلظت کروم بستگی دارد (۳).  $Cr^{+6}$  نسبت به  $Cr^{+3}$  محلول تر است، به همین دلیل  $Cr(VI)$  یک اکسید کننده بسیار قوی می باشد که برای سیستم های بیولوژیکی و محیط زیست خطرناک است. وجود  $Cr(III)$  از نظر تغذیه برای انسان ضروری است در حالی که  $Cr(VI)$  بسیار سمی است.  $Cr(VI)$  از طریق نفوذ، نگه داری ضعیف و دفع نامناسب آن وارد محیط زیست می شود (۴ و ۵).

کروم شش ظرفیتی از نظر ترمودینامیکی پایدار است و غالباً به صورت  $CrO_4^{2-}$  یا  $CrO_4^{2-}$  وجود دارد. معمولاً در آب های آلوده، کروم به شکل شش ظرفیتی وجود دارد. مطالعات نشان داده که تحمل گلوسیدی در کودکانی که آب آشامیدنی آنها دارای مقدار کمی کروم و کادمیوم باشد دچار اختلال می شود. زمان نیمه عمر بیولوژیکی کرومات در بدن انسان طولانی است (۶).

روش های به کار رفته جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی احیا  $Cr^{+3}$  به  $Cr^{+6}$  و ترسیب شیمیایی به صورت  $Cr(OH)_4$ ، تبادل یونی از طریق رزین های پلیمری،

متیل آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) مشابه روش پیشنهادی Li و Bowman اصلاح شد (۱۸). برای اصلاح زئولیت طبیعی از (HDTMA-Br) شرکت مرک آلمان که یک نوع سورفاکtant کاتیونی است استفاده شد. زئولیت‌ها را پس از ۴۸ ساعت تماس با سورفاکtant روی شیکر با سرعت rpm ۱۲۰، با آب مقطر شستشو داده شده و در آون به مدت ۱۲ ساعت خشک گردید.

#### ویژگی‌های زئولیت طبیعی و SMZ

ویژگی‌های داخلی زئولیت طبیعی و SMZ شامل: سطح ویژه، قطر متوسط منافذ و حجم منافذ زئولیت طبیعی و SMZ به وسیله BET - N<sub>2</sub> دستگاه Belsorp mini 2 اندازه‌گیری شد و ویژگی‌های فیزیکو-شیمیایی و کریستالین زئولیت طبیعی و SMZ به ترتیب به وسیله آنالیز فلورسانس و پراکنش اشعه X (XRD و XRF) دستگاه PW 2404 X-ray spectrometer و Pert MPD کمپانی فیلیپس تعیین گردید. محلول استوک ۱۰ mg/L دی کرومات پتابسیم (K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) شرکت مرک آلمان ساخته شده و غلاظت‌های مورد نیاز کرومات از این محلول تهیه گردید. برای تماس محلول Cr(VI) و SMZ از ظرف‌های شیشه‌ای ۱۰۰ mL استفاده شد.

آزمایش‌های جذب به صورت ناپیوسته با در نظر گرفتن متغیرهای: مقدار جاذب (g/۰/۱-۲۵)، pH (۹-۲۰)، زمان تماس (۱۵-۲۰ دقیقه) انجام شد.

ایزوترم جذب به وسیله اختلاط g/۰/۳ و SMZ (۰/۱-۱/۵ mg/L) با غلظت ۵۰ mL به مدت ۲۴ ساعت در pH=۶ و دمای آزمایشگاه با سرعت ۱۲۰ rpm شیکر صورت گرفت. محلول در کلیه مراحل پس از طی شدن زمان ماند لازم از کاغذ صافی و اتمن رد شده و پس از سانتریفوژ کردن غلاظت Cr(VI) با روش غیر مستقیم بر اساس واکنش بین Cr(VI) و دی فنیل کارباز اید تعیین گردید، مقدار جذب رنگ ایجاد شده به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر (Unico-UV 2100) UV-vi در طول موج ۵۴۰ nm تعیین شد. غلاظت Cr(VI) نمونه‌ها با

Campos (۲۱-۱۹). HDTMA (Hexadecyl Trimethylammonium) کرومات HDTMA (Ethylhexadecyl trimethylammonium) را حذف می‌نماید (۲۲) هم چنین جذب کرومات از آب بر روی Montmorillonite اصلاح شده با (HDTMA) به وسیله Majdan و همکارانش بررسی شد، آنها مشاهده کردند که Cr(VI) به طور عمدۀ بر اساس pH محلول به وسیله تشکیل کمپلکس بین زنجیره آلکیل سورفاکtant و بی کرومات و آنیون‌های کرومات جذب می‌شود (۲۳). اصلاح زئولیت Y با سورفاکtant کاتیونی به وسیله Yusof ظرفیت حذف As(V) و Cr(VI) را افزایش داد (۲۴).

انواع مختلف زئولیت از نوع کلینوپیلولایت از مکان‌های مختلف با توجه به وجود ناخالصی‌ها و منشأ مختلف، رفتارهای جذب مختلفی برای یون مورد نظر دارد (۲۵). هدف این تحقیق بررسی حذف Cr(VI) به وسیله زئولیت طبیعی اصلاح شده با هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (SMZ) در محیط آبی و پارامترهای موثر بر آن می‌باشد.

#### مواد و روش‌ها

##### اصلاح اولیه زئولیت

زئولیت طبیعی از معادن جنوب سمنان تهیه شد. این زئولیت با آسیاب خرد و به وسیله الک (استاندارد ASTM) در مقیاس ۲۰۰ μm دانه بندی شد، سپس برای حذف ناخالصی‌ها نمونه‌ها چندین بار با آب شهر و آب مقطر شستشو داده شده و برای اصلاح اولیه در دمای محیط خشک گردید. اصلاح اولیه به وسیله سدیم کلراید ۱ مولار با مدت زمان تماس ۲۴ ساعت صورت گرفت سپس نمونه‌ها با آب مقطر تامنی شدن تست نیترات نقره چندین بار شستشو داده شده و در دمای ۶۰°C برای مدت ۱۲ ساعت خشک گردید. در این صورت زئولیت طبیعی به فرم سدیمی برای افزایش مبادلات کاتیونی تبدیل می‌شود (۲۶).

##### تهیه زئولیت اصلاح شده با سورفاکtant

سطح خارجی زئولیت به وسیله سورفاکtant هگزا دسیل تری

مورد بررسی قرار گرفته در شکل های ۱-۶ و جداول ۳-۱ آمده است.

**نتایج حاصل از تعیین ویژگی های داخلی و فیزیکو-شیمیایی و کریستالی زئولیت طبیعی و SMZ**

جدول ۱ ویژگی های داخلی مقادیر سطح ویژه، قطر متوسط منافذ و حجم منافذ زئولیت طبیعی و SMZ را نشان می دهد. سطح ویژه و حجم منافذ زئولیت طبیعی پس از اصلاح به ترتیب از ۱۳/۷ به ۱۳/۵۱ و از ۳/۱۲ به ۳/۰۳ کاهش یافته و قطر متوسط منافذ پس از اصلاح از ۲۶/۶ به ۲۷/۸ افزایش یافته است.

همان طور که در جدول ۲ مشخص شده است در آزمایش XRF بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده زئولیت طبیعی و SMZ شامل  $\text{SiO}_4$  و  $\text{Al}_2\text{O}_3$  می باشد.

استفاده از منحنی کالیبراسیون محلول استاندارد Cr(VI) محسوبه گردید.

pH نیز به وسیله Sense Ion pH متر (Hack, 378) تعیین گردید. به منظور اطمینان از نتایج، کلیه آزمایش ها سه بار تکرار گردید. برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

#### یافته ها

نتایج حاصل از تعیین ویژگی های فیزیکو-شیمیایی و کریستالی زئولیت طبیعی و SMZ متغیرهای مورد بررسی شامل مقدار جاذب (mg/L)، pH (۹-۱۰/۱-۱/۲۵)، زمان تماس (۰-۹۰ min) و تعیین ایزووترم جذب که در سیستم ناپیوسته

جدول ۱: ویژگی های داخلی زئولیت طبیعی و SMZ

	قطر متوسط منافذ (nm)	حجم منافذ ( $\text{cm}^3/\text{g}$ )	سطح ویژه ( $\text{m}^2/\text{g}$ )	زئولیت
SMZ	۱۳/۵۱	۳/۰۳	۲۶/۶۶	زئولیت طبیعی
	۱۳/۷	۳/۱۲	۲۷/۸	

جدول ۲: آنالیز فیزیکو-شیمیایی زئولیت طبیعی و اصلاح شده (XRF)

(WT.%)	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	CaO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	SO <sub>3</sub>	LOI
زئولیت طبیعی	۶۸/۶۱	۹/۸۵	۳/۶۱۸	۲/۷۲۷	۱/۰۲۶	۰/۵۰۷	۱/۳	۰/۰۲۳	۰/۱۲۹	۱۲/۸۲
زئولیت اصلاح شده	۶۴/۰۶	۹/۳۳	۲/۲۴	۲/۵۶۳	۰/۸۶۹	۰/۷۲۷	۰/۶۲۵	۰/۰۲۸	۰/۱۷	۱۶/۶۲

جدول ۳: پارامتر های ایزووترم های جذب Cr(VI) بر روی SMZ

Cr(VI)	ایزووترم Langmuir			ایزووترم Freundlich		
	Q <sub>max</sub>	b	R <sup>2</sup>	K <sub>F</sub>	n	R <sup>2</sup>
	۰/۴	۸	۰/۹۹	۱/۱	۱/۲۵	۰/۹۸


شکل ۲ مشخص شده با افزایش دز جاذب به دلیل افزایش یافته است. افزایش مقدار جاذب بیش از  $0.3 \text{ gr}$  تاثیری در حذف Cr(VI) ندارد، بنابراین دز مناسب برای حذف Cr(VI) در این آزمایش  $0.3 \text{ gr}$  است.

#### نتایج حاصل از تغییرات pH بر روی کارآیی حذف Cr(VI)

##### به وسیله SMZ

جذب کرومات بر روی SMZ در pH های مختلف از ۲-۹ با غلظت اولیه  $1 \text{ mg/L}$  کرومات در دمای آزمایشگاه بررسی گردید، pH محلول به وسیله محلول NaOH و  $\text{HNO}_3$  تنظیم شد. مقدار  $0.3 \text{ gr}$  SMZ با محلول  $1 \text{ mg/L}$  Cr(VI) در ارلن های  $100 \text{ mL}$  به مدت ۲ ساعت با pH های مختلف از ۲-۹ روی شیکر تماس داده شد.

همان طور که در شکل ۳ مشاهده می شود با افزایش pH از ۴ تا ۶ حداکثر درصد حذف ( $94\%$ ) را داریم ولی در افزایش pH از ۶ تا ۸ راندمان حذف از  $94\%$  به  $85\%$  کاهش می یابد.




شکل ۳: تاثیر تغییرات pH بر کارآیی حذف  $0.3 \text{ gr}$  SMZ در  $\text{C}_{\text{Cr}} = 1 \text{ mg/L}$  Cr(VI)

#### نتایج حاصل از تغییرات زمان تماس بر روی کارآیی حذف SMZ به وسیله Cr(VI)

جذب کرومات بر روی SMZ در یک بازه زمانی بین  $120 - 150$  دقیقه با غلظت اولیه  $1 \text{ mg/L}$  pH=۶ در دمای آزمایشگاه بررسی گردید. همان طور که در شکل ۴ مشخص است زمان بهینه تماس تقریباً ۲ ساعت است.


الگوی پراکنش حاصل از XRD (شکل ۱) نشان می دهد که زئولیت طبیعی کلینوپیتولایت  $\text{O}_{72} \text{H}_7 \text{O}(\text{Si}_{24} \text{Al}_7)\text{KNa}_2\text{Ca}_2$  عمده ترین فاز کریستالین تشکیل دهنده نمونه مورد بررسی است.



شکل ۱: (ویژگی کریستالین زئولیت طبیعی)

#### نتایج حاصل از مقادیر متغیر جاذب SMZ بر روی کارایی حذف Cr(VI)


به منظور تعیین دز مطلوب، دزهای مختلفی از SMZ شامل  $0.1 - 1.25 \text{ gr}$  با غلظت  $1 \text{ mg/L}$  به عنوان غلظت اولیه کرومات، در دمای آزمایشگاه و  $\text{pH}=7$  آزمایش گردید. همان طور که در



شکل ۲: تاثیر تغییرات دز جاذب SMZ بر کارایی حذف  $1 \text{ mg/L}$  Cr(VI) در  $\text{pH}=7$  و  $\text{C}_{\text{Cr}} = 1 \text{ mg/L}$

## بحث و نتیجه گیری


دلیل کاهش سطح ویژه و حجم منافذ کلینوپیتیلولات پس از اصلاح زئولیت طبیعی به ترتیب از ۱۳/۷ به ۱۳/۵۱ و از ۳/۱۲ به ۳/۰۳ مسدود شدن کانال های اصلی زئولیت به وسیله سورفاکtant کاتیونی می باشد. قطر متوسط منافذ زئولیت پس از اصلاح افزایش می یابد که به دلیل بلوکه شدن منافذ کوچک به صورت توده های بزرگ تر به وسیله سورفاکtant است. همان طور که در شکل ۲ مشخص شده با افزایش دز جاذب بیش از ۰/۳ gr به دلیل افزایش محل های فعال جذب بیشتر، راندمان جذب افزایش یافته است (بیش از ۹۰٪ حذف)، افزایش مقدار جاذب بیش از ۰/۳ gr تاثیری در حذف Cr(VI) ندارد، بنابراین دز مناسب برای حذف Cr(VI) در این آزمایش ۰/۳ gr می باشد. افزایش جذب (Cr(VI)) با افزایش مقدار جاذب درنتیجه افزایش مساحت سطحی فعال و موثر در جذب می باشد. هرچند افزایش دز جاذب باعث افزایش راندمان حذف آلینده می گردد اما به دلیل غیر اشبعان ماندن برخی از نقاط فعال موجود در سطح جاذب و عدم استفاده کامل از ظرفیت آن میزان جذب در واحد جرم جاذب کاهش می یابد. نتایج این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد که افزایش میزان جاذب منجر به افزایش نسبی کمتری در جذب Cr(VI) می گردد که منجر به کاهش میزان آلینده جذب شده در واحد جرم جاذب




شکل ۴: تاثیر زمان ماند بر کارایی حذف Cr(VI) در pH=۶ دز C<sub>Cr</sub>=۱ mg/L


## نتایج حاصل از تعیین ایزووترم جذب

در این مطالعه بعد از تعیین زمان تماس مناسب، دز جاذب و pH جذب مشخصه های مرتبط با ایزووترم جذب آلینده مورد نظر بر روی زئولیت اصلاح شده تعیین گردید. ایزووترم جذب به وسیله اختلاط ۰/۳ gr SMZ و ۵۰ mL pH=۶ با غلظت ۱۰/۱ mg/L با سرعت ۱۲۰ rpm شیکر به مدت ۲۴ ساعت در pH=۶ و دمای آزمایشگاه تعیین گردید. بررسی ضرایب هم بستگی منحنی های این دو مدل جذب نشان می دهد که جذب (Cr(VI)) بر روی جاذب SMZ از ایزووترم جذب Langmuir تبعیت می کند (شکل ۵ و جدول ۳).



شکل ۵: ایزووترم های جذب (Cr(VI)) بر روی SMZ با غلظت های ۱۰/۱-۱۵ mg/L در pH=۶، زمان ماند ۲۴ ساعت و دز ۰/۳ gr، a. ایزووترم Langmuir و b. ایزووترم Fruindlich





همان طور که در شکل ۴ مشخص شده زمان تماس بهینه تقریباً ۱۲۰ دقیقه می‌باشد. بنابراین ۱۲۰ دقیقه زمان تماس مناسب برای این تحقیق بود. محققین دیگر مانند Li و Chiaci Haggerty و Bowman زمان ماند ۲۴ ساعت را برای رسیدن واکنش در حالت تعادل گزارش کرده‌اند (۹، ۱۹ و ۲۶). در حالی که Majdan و همکارانش زمان ماند مناسب را ۱۲۰ دقیقه به دست آورده‌اند (۲۲).

ایزوترم جذب، روابط و معادلات ریاضی تهیه شده برای تشریح حالت تعادل جزء جذب شونده بین فاز جامد و سیال می‌باشد. در مطالعات مربوط به جذب آلاینده‌ها بر روی جاذب‌های مختلف تعیین ایزوترم جذب و ظرفیت جاذب مورد استفاده از مهم‌ترین مشخصه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه بعد از تعیین زمان تماس مناسب، ذر جاذب و pH جذب مشخصه‌های مرتبه با ایزوترم جذب آلاینده مورد نظر بر روی زئولیت اصلاح شده تعیین گردید. داده‌های تجربی تعادل جذب با مدل‌های ایزوترم جذب Freunlich و Langmuir مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تطابق داده‌ها با این مدل‌های جذب از حالت‌های خطی معادلات کلی این مدل‌ها که در معادله ۱ و ۲ نشان داده شده است، استفاده شد. بررسی ضرایب هم بستگی منحنی‌های این دو مدل جذب نشان می‌دهد که جذب Langmuir بر روی جاذب SMZ از ایزوترم جذب Cr(VI)

می‌گردد. این پدیده به عدم استفاده کامل از ظرفیت جاذب ارتباط دارد (۲۷).

pH نقش مهمی در حذف کرومات از آب دارد، مانند تاثیر بر بار الکتروبکی سطحی جاذب، درجه یونیزاسیون و انواع گونه‌های ماده جذب شونده، طبق دیاگرام تفکیک گونه‌های غالباً Cr(VI) در محلول آبی به صورت  $\text{CrO}_4^{2-}$  (chromate) و  $\text{HCrO}_4^-$  (bichromate) می‌باشد (۷). در  $\text{pH} = 6$  جزو مولی گونه‌های Cr(VI) شامل  $\text{CrO}_4^{2-}$  و  $\text{HCrO}_4^-$  است. اثر pH در محلول به وسیله واکنش‌های الکترواستاتیک بین سطح SMZ و گونه‌های Cr(VI) در محلول آبی و انتخاب پذیری SMZ برای گونه‌های Cr(VI) در محلول آبی ایجاد می‌شود.

در pH بالای ۸ به دلیل این که سورفاکانت از سطح SMZ واجذب می‌شود، درصد حذف کرومات کاهش می‌یابد. همان طور که در شکل ۳ مشاهده شد با افزایش pH از ۴ تا ۶ حداقل حذف (۹۴٪) را داریم ولی در افزایش pH از ۶ تا ۸ میزان حذف کاهش می‌یابد، دلیل این افزایش و کاهش را به وسیله تعیین pH<sub>ZPC</sub> (zero point charge) می‌توان این گونه بیان کرد که pH<sub>ZPC</sub> این زئولیت ۸ است (شکل ۶)، بدین معنی که سطح SMZ در  $\text{pH} > 8$  دارای بار الکتروبکی منفی بوده و گونه‌های آنیونی Cr(VI) را به دلیل بار الکتروبکی شان از سطح خود دفع می‌کند، در حالی که SMZ در pH کمتر از ۸ (ZPC < pH) دارای بار الکتروبکی مثبت بوده و گونه‌های آنیونی Cr(VI) به سطح SMZ جذب می‌شوند، مطالعات انجام شده با Leyva-Ramos و همکارانش مطابقت دارد، در این مطالعه نیز بالاترین جذب کرومات در کاهش pH از ۸ به ۶ بوده است (۲۷). دلیل دیگر تمایل کمتر جذب Cr(VI) در pH بالاتر رقابت قوی بین  $\text{OH}^-$  با آنیون‌های کرومات برای مکان‌های جذب می‌باشد به ویژه که بیش تر آنیون‌های  $\text{OH}^-$  در pH بالاتر از ۶ وجود دارند.

$$R_L = \frac{1}{1 + bC_0} \quad (3)$$

(mg/L) Cr(VI) غلظت اولیه  $C_0$  و ثابت ایزوترم لانگمیر  $b$  است. اگر مقدار  $R_L$  بین ۰ و ۱ باشد ( $0 < R_L < 1$ ) نشان دهنده مطلوب بودن جذب می باشد، محاسبه  $R_L$  نشان داد که مقدار SMZ آن بین ۰ و ۱ بوده و در نتیجه جذب Cr(VI) بر روی مطلوب است.

اصلاح زئولیت طبیعی از نوع کلینوپیتیولایت معادن جنوب سمنان با سورفاکtant کاتیونی به دلیل در دسترس بودن معادن زئولیت در کشور ما، هزینه پایین تهیه SMZ و ظرفیت بالا برای جذب آنیون ها می تواند در کشور ما برای حذف آلاینده ها کارایی داشته باشد.

تبعیت می کند(شکل ۶). مقادیر ضرایب ثابت  $n$  و  $k$  ایزوترم جذب Freunlich و Langmuir در جدول ۳ آمده است.

$$\log q_e = \log k_F + \frac{1}{n} \log c_e \quad (1)$$

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{bq_{max}} + \frac{C_e}{q_{max}} \quad (2)$$

محققین دیگر نیز مانند Bowman Haggerty و Li نیز ایزوترم لانگمیر را برای بررسی ویژگی های جذب زئولیت گزارش داده اند (۲۰ - ۱۸).

به منظور تعیین مطلوب بودن فرآیند جذب Cr(VI) بر روی جاذب SMZ با استفاده از فاکتور جداسازی ثابت بدون بعد یا عامل تعادل ( $R_L$ ) استفاده می شود (۲۸).

## منابع

1. Mohan D, Pitman Jr. Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri and hexavalent chromium from water. J Hazard Mater. 2006;137:762-811.
2. Vikrant S, Pant KK. Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark .J Hazard Mater. 2008;97:15-20.
3. Kotas A, Stasika Z. chromium occurrence in the environmental and methods of its speciation. Environmental pollution. 2000;107:263-83.
4. Majdan M, Maryuk O, Pikus S, Olszewska E, Kwiatkowski R, Skrzypek H, Calder LM. Equilibrium, FTIR, scanning electron microscopy and small wide angle X-ray scattering studies of chromates adsorption on modified bentonite. J Molecular Structure. 2005;740:203-11.
5. Warchoł J, Misaelides P, Petrus R, Zamboulis D. Preparation and application of organo-modified zeolitic material in the removal of chromates and iodides. J Hazard Mater. 2006;137:1410-16.
6. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Chromium. Scientific report. Atlanta; U.S. Department of Health and Human Services; 2000 Sep.
7. Geselbarcht J. Microfiltration reverse osmosis pilot trials for Livermore, California, advanced water reclamation. Water Reuse Conference Proceedings; 1996 Sep 13-15; California: AWWA; p.187.
8. Misaelides P, Zamboulis D, Sarris Pr, Warchol J, Godelitsas A. Chromium (VI) uptake by polyhexamethylene-guanidine-modified natural zeolitic materials. Microporous and Mesoporous Materials. 2008;108:162-67.
9. Haggerty GM, Bowman SR. Sorption of chromate and other inorganic anions by organo-zeolite. Environ Sci Technol. 1994;28:452-58.
10. Bowman SR. Application of surfactant-modified zeolites to environmental remediation. Microporous and Mesoporous Material. 2003;61:43-56.
11. Kazemian H. An Introduction to Zeolites: The Magic

- Minerals. Tehran, Iran: Behesht Publication; 2004.
- 12. Cari W, Bowman RS, Li Z. Desorption of hexadecyltrimethylammonium from charged mineral surfaces. *Environ Geo Sciences*. 2003;10:37-45.
  - 13. Li Z, Bowman SR, Regeneration of Surfactant Modified Zeolite after saturation with chromate and perchloroethylene. *Water Res*. 2001;35:322-26.
  - 14. Shahtaheri SJ, Kazemian H, Menhaje-Bena R. Removal of arsenic species from drinking water by Iranian natural and synthetic zeolites. *Studies in Surface Science and Catalysis*. 2004;154:1892-99.
  - 15. Basaldella E, Vázquez PG, Iucolano F, Caputo D. Chromium removal from water using LTA zeolites: Effect of pH. *J Colloid and Interface Science*. 2007;313:574-78.
  - 16. Mier M, Callejas RL, Gehr R, Cisneros BE. Heavy metal removal with Mexican clinoptilolite: Multi-component in ionic exchange. *Water Res*. 2001;35: 373-78.
  - 17. Oliveira CR, Rubio J. New basis for adsorption of ionic pollutants onto modified zeolites. *Minerals Engineering*. 2007;20:552-58.
  - 18. Gevorkyan RG, Sargsyan HH, Karamyan GG, Kehayan YM, Yeritsyan HN, Hovhannesyan AS, et al. Study of Absorption Properties of Modified Zeolites. *Chem Erde*. 2002;62:237-42.
  - 19. Li Z. Influence of solution pH and ionic strength on chromate uptake by surfactant modified zeolite. *J Environ Eng*. 2004;130:1-4.
  - 20. Li Z, Willms AC, Kniola K. Removal of anionic contaminants using surfactant-modified palygorskite and sepiolite. *Clays Clay Miner*. 2003;5:445-51.
  - 21. Bowman RS, Sulivan EJ, Li Z. Uptake of cations, anions and nonpolar organic molecules by surfactant-modified clinoptilolite-rich tuff. In: Colella C, Mumpton FA, editors. *natural zeolite for the third millennium*. Naples, Italy: De Frede Editore; 2000; p. 287-97.
  - 22. Campos V, Morais LC, Buchler PM. Removal of chromate from agues solution using treated natural zeolite. *Environ Geol*. 2007;52:1521-25.
  - 23. Majdan M, Pikus S, Zofia R, Iwan M, Maryuk O, Kwiatkowski R, Skrzypek H. Characteristics of chabazite modified by hexadecyltrimethylammonium bromide and of its affinity toward chromates. *J Molecular Structure*. 2006;791:53-60.
  - 24. Yusof AM, Malek NA. Removal of Cr(VI) and As(V) from aqueous solutions by HDTMA-modified zeolite Y. *J Hazard Mater*. 2008;134:1-4.
  - 25. Cordoves AI, Valdes MG, Fernandez JC, Torres G, Pina LG, Garcia-Calzon JA. Characterization of the binding site affinity distribution of a surfactant-modified clinoptilolite. *Microporous and Mesoporous Materials*. 2008;109:38-48.
  - 26. Ghiasi M, Kiaa R, Abbaspur A, Seyedeyn-Azad F. Adsorption of chromate by surfactant-modified zeolites and MCM-41 molecular sieve. *Separation and Purification Technol*. 2004;40:285-95.
  - 27. Leyva-Ramos R, Jacobo-Azuara A, Diaz-Flores PE, Guerrero-Coronado RM, Mendoza-Barron J, Berber-Mendoza MS. Adsorption of chromium(VI) from an aqueous solution on a surfactant-modified zeolite. *J Hazard Mater*. 2008;134:1-5.
  - 28. Sundaram CS, Viswanathan N, Meenakshi S. Defluoridation chemistry of synthetic hydroxyapatite at nano scale: Equilibrium and Kinetic studies. *J Hazard Mater*. 2008;155:206-15.

## Reduction of Hexavalent Chromium from Aqueous Solution Using Modified Zeolite Cationic Surfactant

\***Mortazavi B.<sup>1</sup>, Rasuli L.<sup>1</sup>, Kazemian H<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tarbiat Modares University

<sup>2</sup>Department of Chemical and Process Engineering, Faculty of Engineering, University Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 UKM, Bangi, Selangor, Malaysia

Received 16 December 2009; Accepted 24 February 2010

### ABSTRACT

**Backgrounds and Objectives:** Hexavalent Chromium is an important contaminant in surface and ground waters and removal from contaminated water and waste water has received interest in recent years.

Modified Zeolite with cationic surfactant can remove Cr(VI) from contaminant water. The aim of this research is investigation of Cr (VI) removal from aqueous solutions and its effective parameters by using Modified Zeolite with cationic surfactant.

**Materials and Methods:** In this research the efficiency of Cr(VI) removal and impact of the important parameters including adsorbent dose, pH and contact time in the batch system was studied.

**Results:** The results of this research showed that SMZ can remove more than 90 % Cr(VI) in the concentration 0.1-1.25 mg/l with optimum dose 0.3 gr and pH=6 120 minute in contact time.

**Conclusion:** Modified natural zeolite have significant potential in Cr(VI) removal from contaminated water. Maximum percent removal of Cr(VI) was in the pH=6 and 120 minute contact time. Adsorption data in the equilibrium was fitted with Langmuir isotherm. Separation factor was between 0 and 1 that indicates the favorable condition for Cr(VI) adsorption on the SMZ.

**Key words:** Hexavalent chromium, Modified natural zeolite, Aqueous solution

---

\*Corresponding Author: Sbmortazav@yahoo.com  
Tel: +98 21 82883845 Fax: +98 21 82883845